



Scheda Tecnica

Data: Maggio 2022

Pattex Sigillante Acrilico Verniciabile

Descrizione: sigillante acrilico

CARATTERISTICHE

Pattex Sigillante Acrilico Verniciabile è un sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa.

- Sovraverniciabile
- Buona adesione su materiali porosi da costruzione (legno, calcestruzzo, cartongesso, intonaco ecc..)
- Inodore
- Senza solventi

APPLICAZIONI

- Sigillature di giunti con basso movimento per applicazione in interni.
- Per sigillare giunti di piccole e medie dimensioni di infissi in legno, porte, davanzali, battiscopa, cassonetti, crepe, fessure, soffitti etc.
- Per sigillare giunti di collegamento interni su supporti quali calcestruzzo, intonaco, mattoni, cartongesso, legno, ecc.
- Indicato per sigillatura e riparazione di componenti in legno, mobili ed elementi di arredo

CERTIFICAZIONI

EN 15651-1 (CE marking)	tipologia F-INT: per elementi di facciate, applicazioni interne
-------------------------	---

DATI TECNICI

Prodotto non indurito	
<i>Tipo di sigillante</i>	Acrilico in dispersione acquosa
<i>Apparenza</i>	Pasta tissotropica
<i>Densità</i>	~ 1,64 g/cm ³ (bianco)
<i>Temperature di applicazione</i>	Da +5 a +40°C
<i>Tempo pelle (+23 °C / 50% RH)</i>	~ 15 - 30 minuti*
<i>Indurimento (+23 °C / 50% RH)</i>	~ 0,5 mm / giorno*

*(a seconda della temperatura e umidità dell'aria)

Prodotto indurito	
<i>Resistenza alla temperatura</i>	- 20 a + 80°C
<i>Modulo 100%</i>	0,2 N/mm ²
<i>Allungamento a rottura</i>	~ 200%
<i>Movimento di lavoro</i>	12,5%

ISTRUZIONI PER L'USO

Pattex Sigillante Acrilico Verniciabile viene fornito pronto all'uso e può essere applicato direttamente dalla cartuccia senza pretrattamenti speciali.

Preparazione della superficie:

Tutte le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere, grasso o qualsiasi elemento possa influire sull'adesione del sigillante.



Residui di vecchio sigillante o altri materiali, nonché la muffa sul substrato devono essere rimossi completamente.

La polvere può essere rimossa con aria compressa. Per ottenere i migliori risultati estetici e di tenuta si consiglia di mascherare i bordi del giunto con un nastro prima dell'applicazione del sigillante.

Dimensionamento del giunto:

È necessario tenere conto del movimento di lavoro del sigillante, così come delle regolamentazioni locali. Il giunto deve avere una larghezza minima 6x6 mm, massima 25x20 mm.

Applicazione:

Tagliare la punta della cartuccia e avvitare il beccuccio. La punta del beccuccio può essere tagliata di sbieco (a 45 gradi) a seconda della larghezza del giunto. Estrudere con un'apposita pistola direttamente dalla cartuccia. In caso di giunti di movimento, prima della sigillatura, inserire a pressione un cordolo antiaderente espanso, per delimitare la profondità del sigillante ed impedirne l'adesione sul fondo. Lisciare il cordolo con una spatola bagnata con acqua saponata, prima della formazione della pelle.

Pulizia:

Utensili sporchi con sigillante fresco possono essere puliti con un panno asciutto o imbevuto di solvente. Qualsiasi sigillante polimerizzato può essere rimosso meccanicamente mediante raschiatura.

Altre informazioni

La sigillatura deve essere mantenuta pulita. Tenere conto della circolazione dell'aria nella stanza in cui viene applicato il sigillante. La velocità di indurimento dipende dalla temperatura, dall'umidità e dalle dimensioni del giunto.

LIMITAZIONI

- **Pattex Sigillante Acrilico Verniciabile** non è consigliato per giunti calpestabili
- **Pattex Sigillante Acrilico Verniciabile** non è consigliato per sigillature esposte ad acqua battente o forte umidità

STOCCAGGIO

Pattex Sigillante Acrilico Verniciabile deve essere conservato in luogo fresco e asciutto ad una temperatura compresa tra +10°C e +25°C. Se ben conservato, il prodotto è stabile per 18 mesi.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it

www.portalehenkel.it

HENKEL ITALIA

Via Amoretti, 78

20157 – Milano

Tel. 02 357921